8. NiAs-Phasen und Varianten (A2-B2-Systeme)

	Ge		Sn		As		Sb		Bi	Se		Te	
	A_2B	AB	A_2B	AB	AB	AB_2	AB	AB_2	AB	AB	AB_2	AB	AB_2
Ti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	□	-	□
V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	□	●	-
Cr	-	-	-	-	●	-	●	-	-	●	-	●	-
Mo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M		M
W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M		M
Mn	○	-	○	-	●	-	●	-	●	-	-	●	◇
Fe	○	-	-	●	●	-	●	-	-	●	-	●	-
Co	○	-	-	●	●	-	●	-	-	●	◇	●	□
Ni	○	●	-	●	●	-	●	-	●	●	◇	●	□
Ru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	◇	-	◇
Pd	-	●	-	●	-	◇	●	◇	-	-	-	●	□
Os	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	◇	-	◇
Pt	-	●	-	●	-	◇	●	◇	●	-	□	●	□
Cu	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Au	-	-	-	●	-	-	-	◇	-	-	-	-	-

7.1. NiAs



NiAs-Struktur ($NiAs_6$-Oktaeder)

B -Element	EN	Bereich der c/a-Verhältnisse
S	2.5	1.54 - 1.75
Se	2.4	1.46 - 1.74
Te	2.1	1.37 - 1.66
As	2.0	1.39 - 1.53
Sb	1.9	1.25 - 1.40
Bi	1.9	1.31 - 1.42
Ge	1.8	1.25 - 1.27
Sn	1.8	1.21 - 1.40

7.2. Varianten des NiAs-Typs (CdI_2 und Ni_2Ge)



CdI_2-Struktur (CdI_6-Oktaeder)



Ni_2Ge-Struktur ($NiGe_6$: Oktaeder; $NiGe_5$: trigonale Bipyramiden)

7.3. Pyrit-Typ



Pyrit-Struktur

7.4. MoS_2-Typ



MoS_2-Struktur (MoS_6: trigonale Prismen)